



## ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

# БОК-5™

### ТЕХНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## ОПИСАНИЕ

Предназначено для подготовки поверхности перед покраской из черных металлов. Не требует промывки водой после стадии обезжиривания.

Применяется в ваннах погружного типа с принудительной циркуляцией моющего раствора, с помощью различных технических средств (сопловых аппаратов, аппаратов с ультразвуковым воздействием, установок безвоздушного распыления и т.д.)

Для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, остатков полировальных, шлифовальных материалов, сложных эксплуатационных загрязнений и т.д.

Обезжиривание металлической поверхности осуществляется ее обработкой моющим раствором при температуре 50-70 С.

Рабочий раствор не образует устойчивой эмульсии с органическим загрязнителем и легко разделяется при отстое на органический и осветленный слой.

## СВОЙСТВА

ТУ 2149-055-41805307-99

Ph = 10,8

- обладает отличной моющей способностью;
- ингибирующее действие, низкое пенообразование и деэмульгирующая способность;
- не вызывает коррозии металлов;
- средство многократного использования, нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация 1,5 - 2%

Температура приготовления раствора 25 — 30°C

## УПАКОВКА

ТОВАРНАЯ ФОРМА СРЕДСТВА – ПОРОШОК.

ТАРНОЕ МЕСТО: 25 КГ/

